

# ČESKÝ PREN E 25 Extrém

chloroprénové kontaktné lepidlo pre profesionálne použitie,  
s obsahom toluénu



Rýchlo zasychajúce rozpúšťadlové kontaktné chloroprénové lepidlo na lepenie nenasiakavých materiálov. Znížený obsah arómatov (toluénu). Trvale pružný a vode odolný spoj. Lepidlo je mliečne až žltkavé.

## TYPICKÉ VLASTNOSTI:

- obsahuje toluén
- ľahká roztierateľnosť
- vysoká pevnosť a teplotná odolnosť až 100 ° C (krátkodobo 120 ° C)

## TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield VR. 5/30 ot. (ISO R2555)	2.400 - 3.600 mPas
Sušina (ISO 1625)	21-25%
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	cca 5-10 min
Otvorená doba pri 20 ° C a 65-75% RVZ	cca 20 minút
Množstvo nanášaného lepidla	200 - 300 ml / m <sup>2</sup>

## OBLASŤ POUŽITIA:

Univerzálne kontaktné lepidlo na lepenie nenasiakavých materiálov ako sú kovy, sklo, plasty (PVC, bakelit, plexisklo, tvrdý polystyrén), ďalej drevo, koža, rôzne druhy gumy a pod. Je veľmi vhodné pre lepenie podlahových líšt a hrán schodov. Znížený obsah prchavých zložiek zlepšuje hygienu práce a znižuje emisie škodlivín oproti tradičným kontaktným lepidlám. Lepený spoj odoláva pôsobeniu vlhkosti, nie je však určený pre trvalý styk s vodou.

## NÁVOD NA POUŽITIE:

Na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy naniesieme pomocou stierky alebo štetca tenkú vrstvu lepidla.

Pri lepení na podlahoviny musí podklad zodpovedať požiadavkám normy STN 74 4505. Lepidlo necháme asi 5-10 min. zavädnúť a potom lepené plochy spojíme a zaťažíme. Vysoké pevnosti dosiahne spoj po 24 hodinách, úplná vulkanizácia je ukončená asi po 7 dňoch. Na prípadné riešenie alebo očistenie pracovných pomôcok odporúčame použiť Riedidlo RS či acetónové riedidlo.

## BALENIE A SKLADOVANIE:

Lepidlo dodávame v kovových nádobách po 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 25 l, 200 l.

Uskladnený musí byť v originálnom balení pri teplotách od +5 ° C do +28 ° C.

Lepidlo nesmie zamrznúť!

Pred použitím premiešať alebo pretrepať!

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla.

## UPOZORNENIE:

**Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).**

# ČESKÝ PREN E 25 Extrém

chloroprénové kontaktné lepidlo pre profesionálne použitie,  
s obsahom toluénu



**Záručná doba:** 24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.

Dátum revízie: 20.8.2018

## CE ISO 9001

**Distribútor v SR:**

Stachema Bratislava a.s.

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka

Tel.: 00421-2-45985500

[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)

[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)