

PN100

barva na podlahy/
farba na podlahy



POPIS VÝROBKU

PN100 je jednozložková rýchloschnúca akrylátová farba vhodná na vnútorné i vonkajšie plochy, najmä na podlahy pivníc, hál, skladov, garáží, technických miestností, spoločných priestorov v bytových domoch, terás, balkónov a muriva. Odoláva odkvapom motorového oleja, nafty, solného roztoku a mechanickému namáhaniu. Aplikácia je jednoduchá a farbu je možné jednoducho opraviť pretretím. Farba spĺňa atest protišmykovosti za sucha.



VLASTNOSTI

Vzhľad:	farebná kvapalina podľa odtieňa
Obsah sušiny:	>70 % hm
Hustota:	1,5 g/cm ³
VOC:	445 g/l
Riedidlo:	riedidlo S 6005
Výdatnosť:	cca 6-8 m ² /kg, pri spotrebe 125 g/m ² Spotreba je závislá od drsnosti a nasiakavosti podkladu.

DOBA ZASYCHANIA

zaschnuté na dotyk	30-60 minút pri 20°C (teplota podkladu a prostredia) pri odporúčanej spotrebe, dostatočnej ventilácii a relatívnej vzdušnej vlhkosti do 80%
zaschnuté na ďalší náter	2 hodiny pri 20°C (teplota podkladu a prostredia) pri odporúčanej spotrebe, dostatočnej ventilácii a relatívnej vzdušnej vlhkosti do 80%
zaschnutý pochôdzny náter	24 hodín
konečné vyzretie	28 dní
Po dobu, kým bude farba úplne vyzretá, je nutné zaistiť dostatočné vetranie.	

PRÍPRAVA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU

Povrch musí byť suchý (zvyšková objemová vlhkosť max. 4 %), nasiakavý, súdržný s pevnosťou min. 1,5 MPa, bez prachu, nečistôt a mastnoty, zbavený predchádzajúcich nesúdržných náterov. Gletované plochy sa odporúča zdrsniť. V prípade aplikácie na neznámy podkladový náter musí byť vykonaná skúšobná aplikácia na skrytom mieste.

APLIKÁCIA

Hmota sa dôkladne premieša od dna a otáčky miešadla sa zvolia tak, aby sa do hmoty zbytočne nevmiešaval vzduch a aby sa netvorili bubliny. Pre prvý (penetračný) náter sa farba zriedi 20% odporúčaného riedidla S 6005. Druhý náter sa vykoná krížom cez predchádzajúcu vrstvu po cca 2 hodinách farbou riedenou max. 5 % odporúčaného riedidla S 6005. Pokiaľ bude podlaha viac zaťažovaná, odporúča sa aplikovať tretí náter s max. 5 % riedidla.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetec, valček, nástrek

PN100

barva na podlahy/
farba na podlahy



PODMIENKY NA APLIKÁCIU

Odporúčaná teplota podkladu (objektová teplota) min. + 10 °C a aspoň 3 °C nad rosným bodom (merané v tesnej blízkosti náteru).

Pozn.: Kým nie je náter plne vytvrdnutý, nevystavovať poveternostným vplyvom ani chemickým látkam a prípravkom.

FAREBNÉ ODTIENE

RAL 7045, iné odtiene RAL možno dohodnúť s výrobcom.

BALENIE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávať oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

UPOZORNENIE

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov i praktické skúsenosti. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum vydania TL: 31.05.2023

ISO 9001 ISO 14001