

SP300/ FORTESIL stavební penetrace S 2802 A/ stavebná penetrácia S 2802 A



POUŽITIE

SP300/ FORTESIL akrylátová penetrácia S 2802 A sa používa ako základný náter na vylepšenie vlastností povrchov všetkých nasiakavých stavebných materiálov ako sú staré aj nové omietky, tehlové murivo, cementové povrchy, pórobetón, sadrokartónové, drevotrieskové a cementopieskové dosky a pod.

VLASTNOSTI

- zjednocuje nasiakavosť podkladu
- spevňuje a zvyšuje hydrofóbiu povrchu
- zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náterov, lepidiel a pod.
- neobsahuje prchavé organické rozpúšťadlá, vhodný do exteriéru aj interiéru
- výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem



ZLOŽENIE

Zmes vody, styrén- akrylového kopolyméru a aditív.

Parametre penetračného náteru	
obsah neprchavých zložiek/ sušiny	cca 9,5 hm. %
vzhľad	biela kvapalina
hustota	1010 kg/m ³

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

APLIKÁCIA

Nanáša sa podľa riedenia v jednej alebo vo viacerých vrstvách. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65% je penetračný náter pretierateľný po 4-6 hodinách. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je od +5 do +30 °C.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

SPOTREBA

0,05-0,2 l/m² podľa nasiakavosti podkladu a riedenia.

RIEDENIE

1: 2 až 1: 10 vodou, pri nasiakavých podkladoch sa náter po zaschnutí opakuje. Pri penetrovaní podkladov pod fasádne akrylátové farby neriediť.

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky po skončení práce umyť vodou.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote od +5 °C do +25°C. Prepravovať len pri teplotách od +5°C do +35°C. VÝROBOK NESMÍE ZAMRZNUŤ.

SP300/ FORTESIL stavební penetrace S 2802 A/ stavebná penetrácia S 2802 A



ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1l,5l a 10l.

Dátum revízie: 05.06.2023 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

ISO 9001 ISO 14001