



SANÁCIA FASÁD



SANATOP LIKVID Profi

APLIKÁCIA A RIEDENIE:

Rozsah použitia: Kvapalný prípravok určený k likvidácii rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov – steny, omietky, betón, strechy a pod.. Prípravok je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa podľa návodu.

Riedenie: 1:9 – 1:19 vodou

Postup 1: Postup vhodný pre použitie bez tlakovej vody alebo na veľmi kontaminované plochy (riedenie prípravku 1:9). Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte. Zriedený prípravok (1:9) aplikujte na suchý povrch. Rovnomerne naneste pomocou štetca, valčeka alebo postrekovača do štruktúry fasády. Ošetrovaný povrch nechajte dôkladne nasat' prípravkom a prípravok nechajte pôsobiť 24 hodín. Biologické nečistoty následne mechanicky odstráňte (kefou namočenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom). V prípade, že dôjde k zmytiu prípravku (pri použití vysokotlakového čističa), sa doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovať prípravok na fasádu znova, aby bol zaistený preventívny účinok na cca 4 týždne, kým bude na ošetrovaný povrch aplikovaná fasádna farba.

Postup 2: Postup pre použitie za pomoci tlakovej vody alebo na menej kontaminované povrchy (riedenie prípravku 1:19). Plesne a riasy pred aplikáciou odstráňte tlakovou vodou (vap), prípadne kartáčom – možno použiť aj vhodný tenzid. Odstraňujte vždy za vlhka, aby sa spóry nemohli šíriť do okolia. Nikdy neodstraňujte kontamináciu bez použitia vody alebo čistiaceho prípravku. Po umytí a zaschnutí podkladu aplikujte nariadený prípravok (1:19) na ošetrovaný povrch. Prípravok nechajte pôsobiť 24 hodín, čím bude zaručená likvidácia rias, plesní a baktérií na sanovanom povrchu. Následne je možné povrch ošetriť preventívnym prípravkom proti riasam a plesniam alebo fasádnou farbou či omietkovinou s prídavkom protiplesňovej ochrany – SANATOP PREVET. Pred aplikáciou fasádnej farby alebo omietkoviny si overte, že nebude ovplyvnená prídržnosť k podkladu.





SANATOP LIKVID

APLIKÁCIA A RIEDENIE:

Rozsah použitia:

Kvapalný prípravok určený k likvidácii rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov – steny, omietky, betón, strechy a pod.. Prípravok je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa podľa návodu.

Riedenie: 1:4

Postup:

(riedenie prípravku 1:4)

Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte. Zriedený prípravok (1:4) aplikujte na suchý povrch. Rovnomerne naneste pomocou štetca, valčeka alebo postrekovača do štruktúry fasády. Ošetrovaný povrch nechajte dôkladne nasať prípravkom a prípravok nechajte pôsobiť 24 hodín. Biologické nečistoty následne mechanicky odstráňte (kefou namočenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom). V prípade, že dôjde k zmytiu prípravku (pri použití vysokotlakového čističa), sa doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovať prípravok na fasádu znova, aby bol zaistený preventívny účinok na cca 4 týždne, kým bude na ošetrovaný povrch aplikovaná fasádna farba.



SANATOP LIKVID HOBBY

Postup:

Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujeme. Prípravok rovnomerne naneste pomocou rozprašovača (prípadne štetca alebo valčeka) na suchý povrch. Ošetrovaný povrch nechajte dôkladne nasat' prípravkom a pôsobiť 24 hodín. Biologické nečistoty následne mechanicky odstráňte (kefou namočenou/ zvlhčenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom). V prípade, že je prípravok aplikovaný na nezakryté pochy (napr. náhrobky, sochy) nie je nutné mechanické čistenie. Odumreté časti rias a plesní budú postupne odplavené pri daždi.

SANATOP PREVENT

Postup:

Neriedený prípravok (viď. tabuľka) aplikujte náterom alebo postrekom na suchý očistený povrch. V prípade nutnosti likvidácie plesní a iných biologických nečistôt doporučujeme najprv aplikovať prípravok SANATOP LIKVID alebo SANATOP LIKVID Profi.

Výdatnosť:

Z 1 kg koncentráту sa ošetrí až 50 m² plochy.

Riedenie:

Riedenie aplikačných náterov

pri ochrane v hmote, napr. injek-táž, prídavok do mált, vnútorných a fasádnych omietok, škárovacích hmôt a pod.	1:19	50 g do 1 kg hmoty
ochrana fasádnych farieb	1:9	100 g do 1 kg farby

Prípravok aj aplikačný náter s prípravkom pred použitím riadne premiešajte!



GRAFFITI STOP 2, 3

Popis výrobku:

Graffitistop je prípravok k odstráneniu graffiti a znečistení spôsobených sprejmi rôznych typov farieb (akrylátových, epoxidových, alkydových, polyuretánových nitrocelulóзовých a pod.

Vzhľad:

Graffitistop 2: kvapalina

Graffitistop 3: gél

Návod na použitie:

Neriedime, prípravok je určený k priamemu použitiu. **Prípravok vždy vyskúšame na skrytom mieste!** Kvapalnú variantu aplikujeme postrekom, štetcom alebo valčekom. Gélovú variantu nanášame valčekom alebo štetcom. Prípravok necháme krátko pôsobiť (1–5 min.), priebežne doplňujeme odstraňovač tak, aby čistené miesto nezaschlo. Po aktívnom pôsobení prípravku Graffitistop a narušení sprejovej vrstvy nasleduje intenzívne mechanické čistenie (napr. kefou) a oplach dostatočným množstvom vody (najlepšie tlakovou vodou – systém WAP), prípadne mechanické dočistenie s použitím saponátu. Oplachová voda môže byť pustená do kanalizácie. Ak nie je nápis celkom odstránený, proces čistenia opakujeme (po vysušení povrchu – voda proces čistenia zastavuje). Aplikujte pri teplote

+10 °C až +25 °C. Po

dôkladnom odstránení

graffiti a uschnutí

podkladu aplikujeme

preventívny náter

Barbakan.

Výdatnosť:

1 liter prípravku na

5 m² (podľa rozsahu

znečistenia).





BARBAKAN

Popis výrobku:

Barbakan je preventívny náter určený k ochrane stavebných materiálov pred znečistením graffiti. Po aplikácii a zaschnutí vytvára prípravok ochrannú vrstvu, ktorá znižuje nasiakavosť povrchu vodou, pričom zachováva vysokú priepustnosť vodných pár.

Rozsah použitia:

Podľa typu materiálu je možné prípravok použiť samostatne (skupina 1), alebo v kombinácii s penetračným náterom (skupina 2). Nanášajte neriedený štetcom alebo striekacím zariadením na suchý súdržný podklad (<7 % vlhkosti) zbavený nečistôt (napr. oleje, mastnoty, sadze, prach, plesne, machy).

Aplikujte na vyzretý povrch (najmenej 1 mesiac po dokončení omietok príp. štukov, minerálnych či vápennocementových povrchov, t. j. alkalita podkladu pH<9) vo dvoch až troch vrstvách s dobou schnutia medzi jednotlivými vrstvami 4 – 8 hodín, podľa teploty a vlhkosti prostredia. Aplikujte pri teplote +10 °C až +25 °C., nikdy však za vlhkého alebo daždivého počasia.

Skupina podkladov	PREVENCIA STAVIEB PRED GRAFFITI
SKUPINA 1	Na porézny, málo nasiakavý materiál, omietky (akrylátové, silikónové, silikátové), zateplené (polystyrénové) fasádne systémy, hladké pohľadové tehly, vápenec, žula, betón Plochy (steny) už ošetrené a omyté prípravkom GRAFFITISTOP (po likvidácii graffiti)
SKUPINA 2	Na porézny nasiakavý materiál, pálene tehly, minerálne (vápennocementové) omietky, prírodný i umelý kameň (pieskovec, opuka, travertin), betónové povrchy

Výdatnosť: 1 liter neriedeného prípravku na 5 – 8 m².



STACHEMA Bratislava a. s.

ROVINKA

900 41, Rovinka 411
stachema@stachema.sk
tel. +421 2 4598 5500-2

www.stachema.sk