

UNILEP SPRAY H24

striekateľné kontaktné lepidlo na lepenie čalúnenia dopravných prostriedkov

Kontaktné lepidlo na báze roztoku chloroprénového kaučuku, živice a aditív v organických rozpúšťadlách. Lepidlo je pripravené k aplikácii striekaním. Určené najmä pre lepenie čalúnických materiálov na ťažko lepiteľné povrchy (plasty - vrátane PE, PP).

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Farba	ružová (možno i žltkastá)
Sušina (ISO 1625)	22-26 %
Viskozita (Brookfield vr. 3/30 ot. ISO R2555)	700 – 850 mPas
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	od 10 s do 3 minút
Otvorená doba	max. 20 minút
Množstvo nanášaného lepidla (obojustranný nános)	120-250 ml/m ²
Teplotná odolnosť (s tužidlom / bez tužidla)	120 °C / 105 °C
Doporučené tužidlo (pomer 1:20; životnosť zmesi až 10 hodín)	LEABOND SBS

OBLASŤ POUŽITIA:

Kontaktné lepidlo pre obojustranné kontaktné lepenie čalúnických materiálov: koženky, textílií a podobných materiálov na savé aj nesavé podklady (kovy, drevo, drevovláknité materiály, plasty ABS, PET, PVC). Lepenie na PE a PP plasty odporúčame vopred overiť. Svojimi vlastnosťami je lepidlo určené najmä na lepenie čalúnení v oblasti dopravných prostriedkov: automobily, karavany, koľajové vozidlá, lode, a pod..

Spoj zlepený lepidlom UNILEP SPRAY H24 odoláva zvýšenej teplote do 105 °C, pri použití zmesi s tužidlom LEABOND SBS potom až 120 °C. Odporúčame preveriť teplotnú odolnosť pre každý typ lepeného výrobku zvlášť. Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný, odoláva olejom.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Autočalúnenie: Na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla (pred použitím premiešaného, pokiaľ stojí v obale viac ako 3 mesiace). Necháme asi 10 s až 3 minúty zavädnúť (podľa nasiakavosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a potom lepené plochy spojíme. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po úplnej vulkanizácii po 7-10 dňoch. Lepidlo Unilep Spray H24 sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť Riedidlo RS (výrobca STACHEMA CZ s.r.o.).

V prípade použitia tužidla LEABOND SBS sa pripraví zmes v pomere 1:20 (tužidlo: lepidlo) a spracuje sa najneskôr do 10 hodín (pri 20-25 °C). Účinnosť tužidla znižuje prítomnosť vody alebo vysokej vlhkosti.

Doporučené nanášanie: vzduchová nízkotlaková striekacia pištoľ s tryskou 2,2 - 2,8 mm (najlepšie s rotačnou hlavou), tlak vzduchu 4-6 atm (0,4-0,6 MPa).

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Môže spôsobiť poškodenie orgánov (dýchacie cesty) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE, PRVÁ POMOC:** Nepoužívajte, kým si neprečítate všetky bezpečnostné pokyny a nepochopíte. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: okamžite volajte lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odychovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necítite dobre, volajte lekára.

Obsahuje: uhľovodíky C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexánu, acetón, etylacetát, toluén. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Obsahuje kolofóniu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Výrobok nie je určený pre širokú verejnosť (maloobchodný predaj)!

BALENIE A SKLADOVANIE:

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách po 1 l, 10 l, 25 l a v sudoch po 200 l.

Skladujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote +5 ° C do +28 ° C.

Takto uskladnené a neotvorené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby.

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla.

Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.