

Riedidlo SINEPOX S 6300

Riedidlo do epoxidových náterových hmôt
na nástrek



POUŽITIE

Riedidlom SINEPOX S 6300 je možné riediť iba také náterové hmoty, pre ktoré je toto riedidlo odporúčané výrobcom. Používa sa na riedenie dvojzložkových epoxidových farieb a lakov. Pri riedení náterových hmôt je treba použiť iba nevyhnutné množstvo riedidla, aby sa náterová hmota neznehodnotila preriedením.

VLASTNOSTI

Vzhľad:	číra kvapalina
Bod vzplanutia:	+25,0 °C
Hranice výbušnosti:	1,0 – 15,7 % obj.
Hustota (pri 23 oC):	0,84 – 0,89 g/cm ³
Teplota horenia:	36,0 °C
Bod vznietenia:	360 °C
Obsah neprchavých zložiek:	0,0 %
Výtoková doba z pohárika 2 mm:	> 42 s
Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti	



BALENIE

4 kg a 9 kg. Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom.

SKLADOVANIE

Skladujte v tesne uzavretom a neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

UPOZORNENIE

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 06.03.2023 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

CE ISO 9001 ISO 14001