

# LAMINOVACIA SÚPRAVA MTB

súprava na opravy laminátov



## POUŽITIE

Laminovacia súprava je určená na opravy laminátových predmetov, lodí, športových potrieb, kapotáží, autodiélov a pod.

## OBSAH SÚPRAVY

Súprava obsahuje polyesterovú živicu MTB, Iniciátor, sklenú tkaninu, brúsny papier a miešadlo, rukavice, plastová dóza.



## VLASTNOSTI ŽIVICE

Vzhľad: žltozelená kvapalina s typickým zápachom  
 Hustota (20 °C): < 1,04 g.cm<sup>-3</sup>

## PRÍPRAVA POVRCHU PRED APLIKÁCIOU

Povrch musí byť suchý, čistý, odmastený a zbavený mechanických nečistôt (prach po brúsení, atď.), najlepšie mierne zdrsnený. Teplota podkladu by mala dosahovať +15 až +25 °C pri max. 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Nevytvrdnutú kompozíciu je možné z povrchu náradia umyť acetónom.

## PODMIENKY NA APLIKÁCIU

Teplota oboch zložiek pri vzájomnom miešaní musí dosahovať min. + 15 °C. Premiešať polyester, odmerať iniciátor v predpísanom pomere a dôkladne premiešať. V polyesterovej živici MTB je identifikátor použitia iniciátora. Po vmiešaní dôjde k farebnej zmene zmesi. Tá identifikuje prídavok iniciátora aj dobu želatinácie. Je nutné dodržať predpísaný miešací pomer.

**Príklad aplikácie pri oprave laminátovej lode:** Na očistené a vysušené poškodené miesto sa naniesie natužená zmes a priloží sa kus sklenej tkaniny s presahom na všetky strany praskliny. Dokonale sa pritlačí a presýti iniciovanou zmesou. Pri väčšom poškodení sa môže postup opakovať. Po vytvrdnutí sa miesto zahradí brúsnym papierom.

Pred aplikáciou nesmie byť kompozícia zriedená prídavkom žiadneho rozpúšťadla či riedidla.

Počas vytvrdzovacej reakcie sa uvoľňuje veľké množstvo tepla, preto neodporúčame pripravovať zmes vo väčšom množstve. Pri aplikácii je nutné zaistiť dostatočné vetranie. Natužením veľkého množstva polyesteru dochádza k vývinu tepla. Teplom sa adekvátne skracuje doba spracovateľnosti.

**Spracovateľnosť:** 15–20 minút pri + 23 °C. **Pri vyššej teplote sa doba spracovateľnosti skracuje.**

**Vytvrdnutie:** 40 minút pri + 23 °C, max. teplota je 110 °C

## APLIKAČNÉ POMÔCKY

Štetec, valček s krátkym vlasom

## POMER MIEŠANIA

POLYESTER MTB : Iniciátor

pomer hmotnostný

100 : 1,5

pomer objemový

100 : 1,4

## BALENIE:

500 g Polyester MTB, 10 g iniciátor, 0,5 m<sup>2</sup>, sklená tkanina, brúsny papier, miešadlo, rukavice, plastová dóza

## SKLADOVANIE

Skladujte v tesne uzavretom a neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

# LAMINOVACIA SÚPRAVA MTB

súprava na opravy laminátov



## ZÁRUČNÁ DOBA

Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní skladovacích podmienok.

## BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

**Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).**

## UPOZORNENIE

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

**Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.**

Dátum revízie: 21.03.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

CE ISO 9001 ISO 14001