

CHEMA MUR Jadrová 1mm

Vápenno- cementová jadrová malta

**Špecifikácia výrobku**

Ručne spracovateľná vápenno-cementová malta pre vnútorné i vonkajšie jadrové omietky typ GP podľa EN 998-1 tr. CSII

Popis výrobku

Vápenno-cementová zmes určená pre tvorbu jadrových omietok s pevnosťou v tlaku 2,5MPa.

Príprava podkladu

Podklad musí byť únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvetov, nečistôt a nesúdržných častí, bez biologického napadnutia. Nesúdržné podklady je vždy nutné vopred napenetrovať vhodným výrobkom zo sortimentu STACHEMA (nariedené PENEKO NANO).

Príprava vlhkej zmesi

Zmes zmiešame so zámesovou vodou (3,7-4,2 litra na vrece 25kg) buď v spádovej stavebnej miešačke alebo pomocou nízkoobrátkového miešadla vo vhodnej nádobe. Doba spracovateľnosti rozmiešanej zmesi je cca 2 hodiny (pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%).

Použitie

Rozmiešaná omietková zmes sa spracováva bežným murárskym náradím. Malta sa nanáša na podklad nahadzovaním, obvykle murárskou lyžicou. Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy je 10-15mm. Spracovávajú sa pri teplotách od +5°C do +30°C.

Technické parametre

Zrinitosť zmesi je 0-1 mm

Spotreba suchej zmesi, pri hrúbke vrstvy 10mm je 16kg/m²

Reakcia na oheň:	A1
Pevnosť v tlaku:	CSII (≥2,5MPa)
Prídržnosť:	≥0,2 N/mm ² – FP:A,B
Absorpcia vody:	W0
Koeficient priepustnosti vodných pár:	μ≤25
Tepelná vodivosť (stredná tabuľková hodnota; P=50%)	(λ _{10, dry}) 0,67 W/m.K
Trvanlivosť:	min. 5 cyklov
Nebezpečné látky:	vyhovuje

Balenie

Papierové vrecia s PE vložkou po 25kg.

Skladovanie a preprava

Skladovať a prepravovať v neporušených obaloch v suchom prostredí. Materiál je mierne hygroskopický. Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP.

Záručná doba

12 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

(Podrobnejšie viď Kartú bezpečnostných údajov)

CHEMA MUR Jadrová 1mm

Vápenno- cementová jadrová malta



Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov výrobku (dostupná na www.stachema.sk)

Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je, v súlade s platnými právnymi predpismi, znížený redukčným činidlom, účinným po celú dobu životnosti.

Upozornenie

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na dodávateľa produktu.

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 01.08.2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

STACHEMA Bratislava a.s.

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka

Tel.: 00421-2-45985500

stachema@stachema.sk

www.stachema.sk