

CHEMA SET Exclusive

Tenkovrstvá, difúzne otvorená
lepiaca a stierkovacia malta



Špecifikácia výrobku

Tenkovrstvá cementová malta zušľachtená prídavkom vlákien s nízkym difúznym koeficientom.

Primárne určená na zatepľovanie difúzne otvorených zatepľovacích systémov. Je spracovateľná ručne aj strojovo. Spĺňa požiadavky normy EN 998-1:2011.

Popis výrobku

Malta CHEMA SET Exclusive je primárne určená na lepenie difúzne otvorených zatepľovacích systémov (drevovláknitá doska- napr. Steico, Pavetex a i., minerálna vata) na bežné minerálne podklady a tiež na podklady z materiálov na báze dreva (CLT panely, sadrovláknité dosky, difúzne a stredne tvrdé drevovláknité dosky a i.) V kombinácii s vhodnou armovacou sieťkou je určená pre vytváranie vrchných základných vrstiev zatepľovacích systémov pod finálnu omietku.

Príprava podkladu

Podklad musí byť únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvetov, nečistôt a nesúdržných častí, bez biologického napadnutia. Veľké praskliny v podklade je potrebné vopred vyspraviť, prípadné dilatačné škáry je nutné zachovať funkčné. Podklad penetrujte spôsobom, ktorý predpisuje výrobca. Penetrácia musí vždy dôkladne vyschnúť (min. 12hod., v závislosti na teplote okolia).

Príprava stierky

Lepiacia stierka sa pripraví vsypaním 25kg suchej zmesi do 4,8-5,5 litrov vody. Miešajte pomocou nízko-otáčkového miešadla (200-400 ot/min) po dobu min. 2 minút, čím sa vytvorí homogénna malta. Vrtuľu miešadla držte neustále ponorenú pod hladinou malty, aby nedochádzalo k vnášaniu vzduchu do zmesi. Potom nechajte hmotu 5 minút odstáť a opäť krátko premiešajte. Doba spracovateľnosti je min. 2 hodiny (pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%). Zvýšenie obsahu vody vedie k zhoršeniu garantovaných vlastností.

Použitie

Zatepľovací systém: Pri doskách zatepľovacieho systému nanášajte lepiacu maltu na dosky izolantu (viď. montážny návod ETICS, nutné dôkladne zatrieť). Následne dosku osadiť a pritlačiť. Pri aplikácii základnej (armovacej) vrstvy zatepľovacích systémov rozotrite maltu zubovou stierkou na podklad, vložte sklo-textilnú výstužnú sieťovinu s protialkalickou úpravou a zahladte nerezovým hladítkom. Cieľom je vytvoriť kompaktnú vrstvu malty o hrúbke min. 3mm, v ktorej je dokonale zatretá armovacia tkanina.

Spracovávajú sa pri teplotách od +5°C do +30°C. Aplikovanú stierku je potrebné min. 24 hodín chrániť pred priamym slnkom, prudkým vysychaním a teplotnými šokmi.

Spotreba: lepenie izolantov ETICS

3-5kg/m² podľa podkladu

Stierkovanie vrchnej armovacej vrstvy

4 kg/m²

Technické parametre

Pevnosť v tlaku:	CS IV
Prídržnosť	≥0,5 N/mm ² -FP: A,B
Absorpcia vody:	W1
Koeficient priepustnosti vodných pár:	μ ≤ 13
Teplná vodivosť (stredná tabuľková hodnota; P=50%):	(λ10,dry) 0,47 W/m.K
Trvanlivosť:	min. 10 cyklov

Balenie

Papierové vrecia s PE vložkou po 25 kg.

CHEMA SET Exclusive

Tenkovrstvá, difúzne otvorená
lepiaca a stierkovacia malta



Skladovanie a preprava

Skladať a prepravovať v neporušených obaloch v suchom prostredí. Materiál je mierne hygroskopický. Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP.

Záručná doba

12 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: viď obal / etiketa a Karta bezpečnostných údajov výrobku (dostupné na www.stachema.sk).

Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je v súlade s platnými právnymi predpismi znížený redukčným činidlom, účinným po celú dobu životnosti.

Upozornenie

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

Pre získanie ďalších informácií o výrobku sa obráťte na dodávateľa tohto produktu.

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 01. 08. 2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

STACHEMA Bratislava a.s.

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka

Tel.: 00421-2-45985500

stachema@stachema.sk

www.stachema.sk