

COLORSIL® IN

Silikátová farba vnútorná



Použitie

Minerálna silikátová farba COLORSIL IN je formulovaná na prírodných materiáloch. Je určená na úpravu interiérov pre náročných zákazníkov, najmä po sanáciách objektov proti vlhkosti. Je vhodná na vápenné, vápennocementové, cementové a sanačné omietky a na betónové povrchy. Je paroproprieupustná, s nízkym difúznym odporom pre vodnú paru. **Je zvlášť vhodná na úpravu interiérov s vysokými nárokmi na hygienu - vývarovne, kuchyne, nemocnice, školy, škôlky a pod. Náter môže prísť do náhodného kontaktu s potravinami, nie je však na tento účel určený! Nie je možné použiť na umelé hmoty, nevyzreté omietky, omietky s obsahom solí a obsahom syntetických polymérov a biologicky napadnuté povrchy.**

Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív v silikátovom spojive (modifikovanom styren-akrylátovým spojivom do 5 %) s prídavkom aditív.

Odtieň

Vyrába sa báza A, B a C, ktoré sú určené na tónovanie na tónovacích strojoch. Báza A je biela. Odtiene podľa firemného vzorkovníka sa pripravujú u obchodných partnerov tónovacími strojmi z jednotlivých báz.

Parametre farby

hustota	1500 kg/m ³
obsah neprchavých zložiek	min. 55 %
pH	12,5

Parametre náteru

prestup vodných pár S _d	0,02 m
prídržnosť k betónu	min. 1 MPa

Príprava podkladu

Podklad musí byť nemastný, súdržný, čistý, suchý, bez biologického napadnutia a vodorozpustných solí. Omietky musia byť vyzreté, t.j. cca 4 týždne po ich dokončení. Podklad nesmie obsahovať syntetické polyméry (napr. u niektorých typov najmä mokrych maltových zmesí). Kontrolu vyzretia je možné vykonať pH papierikom alebo roztokom fenolftaleínu. Staré nátery silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb musia byť bezozvyšku odstránené a podklad by mal byť prešukovaný (zvýškový obsah syntetických polymérov môže znamenať problémy pri aplikácii). Pred nanášaním silikátovej farby podklad napustiť penetrátorom **FIXASIL M** a nechať zaschnúť. V prípade, ak podklad obsahuje vodorozpustné soli alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, odporúčame prípravu povrchu konzultovať s technikom firmy.

Upozornenie: Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť - zanecháva neodstrániteľné stopy na všetkých silikátových povrchoch (sklo a glazúry obkladov a dlaždíc)!

Aplikácia

Nanáša sa v dvoch vrstvách. Náter vykonávať pri teplotách medzi 5 až 30 °C. Doba schnutia (zrenia) je obvykle 12-24 hodín podľa poveternostných podmienok. Časový interval medzi nátermi závisí na klimatických podmienkach. Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je náter pretierateľný po 12 hodinách.

Řiedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, v prípade nutnosti riediť výhradne silikátovým penetrátorom **FIXASIL M** (max. do 10 %).

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, striekaním.

Spotreba

0,25-0,4 kg/m² podľa podkladu.

Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie

Zmes (zvyšky) aj prázdny znečistený obal je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebezpečný odpad na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov alebo odovzdať k odstráneniu odborne spôsobilej firme. Odpady je nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia. Kód odpadu 08 01 11*/15 01 10*.

Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C.

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácií.

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (dostupná na www.stachema.sk).

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácií.

Balenie

Báza A: 7 a 14 kg. Bázy B a C: 6,8 a 13,6 kg.

Dátum revízie: 21.8.2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka

Tel.: 00421-2-45985500

stachema@stachema.sk

www.stachema.sk