

ECOLOR® GROB

Akrylátová fasádna farba pre sanáciu prasklín



Použitie

Akrylátová farba ECOLOR GROB je určená ako základný náter na vyrovnanie a prekrytie drobných **ustálených** väd povrchu omietok, betónových panelov apod. **Pozor na vady plynosilikátových, porothermových a iných konštrukcií, kde sú na povrchu viditeľné spoje tvárnic – vo väčšine prípadov sa nejedná o ustálené vady.** Po aplikácii majú ošetrené povrchy rovnomernú nasiakavosť a vzhľadovo vyrovnaný povrch, čo je dôležité pri aplikácii fasádnych farieb po opravách. Pretože nerovnaká nasiakavosť podkladu a jeho rôzna povrchová štruktúra môžu byť príčinou vzniku tmavších a svetlejších miest po nátere fasádnu farbou.

Najdôležitejšou vlastnosťou tejto farby je schopnosť prekryť ustálené vlasové trhliny do šírky až 0,6 mm. Prípadné nejasnosti konzultujte s Vaším predajcom alebo technikom výrobcu.

Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných v styrén-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Odtieň

Vyrába sa v bielom nenormalizovanom odtieni.

Parametre náterovej hmoty

obsah neprchavých zložiek	min. 70 %
merná hmotnosť	1500 kg/m ³

Parametre zaschnutého náteru

prestup vodných pár S _d	max. 0,3 m
prídržnosť k betónu	min. 1 MPa

Príprava podkladu

Povrch musí byť súdržný, nemastný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu solí. Všetky nepríľnavé časti odstrániť, omyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu. Trhliny presahujúce šírku 0,6 mm vyspraviť niektorou z vysprávkových mált. Všetky nasiakavé podklady nutné napenetrovať penetrátorom PENECO.

Aplikácia

ECOLOR GROB sa nanáša v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom preschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi závisí na klimatických podmienkach. Náter je preschnutý pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % do 24 hodín.

Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-30 °C. Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným svitom a do zaschnutia pred dažďom!

Spôsob nanášania

Štetkou (pre vpravenie farby do trhlín a prasklín) alebo valčekom. Pri celoplošnom pretieraní sa odporúča použitie moltoprénového valčeka alebo valčeka s krátkym vlasom do 12 mm.

Spotreba

0,3 až 0,6 kg/m² podľa typu podkladu.

Riedenie

Farba má viskozitu nastavenú pre prácu valčekom - v prípade potreby možno riediť max. 10 % penetrátora PENECO alebo vodou popr. ich zmesou.

ECOLOR® GROB

Akrylátová fasádna farba pre sanáciu prasklín



Údržba

Všetky pomôcky po práci omyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu.

Hygiena a bezpečnosť práce

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti nožnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musia byť dostupná voda (na výplach očí, omytie pokožky). Používať len v dobre vetraných priestoroch.

Pre používateľa je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu.

Pri vdýchnutí: Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaisťiť kľud, teplo, vyhľadať lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou: Zoblecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pokiaľ nosí postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť tieto z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 15 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrovanie.

Pri požití: Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l studenej vody. Privolať lekára. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaisťiť, aby nedošlo k uduseniu zvratkami. Zaisťiť kľud, teplo.

Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZŇUŤ.

Upozornenie

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácií.

Balenie

7,5 a 15 kg.

Dátum revízie: 5. 1. 2015