

### Použitie

Akrylátová farba ECOLOR je vodou riediteľná akrylátová fasádna farba určená na finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbná.

### Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

### Odtieň

Vyrába sa ECOLOR biela farba a bázy A, B a C určené na tónovanie na tónovacích strojoch. Odtiene podľa firemného vzorkovníka sa pripravujú u obchodných partnerov vybavených tónovacími strojmi.

### Parametre náterovej hmoty

obsah neprchavých zložiek	min. 60 %
merná hmotnosť	1400 kg/m <sup>3</sup>

### Parametre zaschnutého náteru:

Kapilárna nasiakavosť $w_{24}$	0,08 kg/(m <sup>2</sup> .h0,5)
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy $s_d$	0,32 m
Hustota difúzneho toku vodnej pary V	64,10 g/(m <sup>2</sup> .d)
prídržnosť k betónu	4,6 MPa

### Príprava povrchu:

Povrch musí byť súdržný, nemastný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu solí,

a) **nové omietky** musia byť vyzreté. Kontrolu vyzretia je možné vykonať pH papierikom alebo roztokom fenolftaleínu.

b) **staré omietky** - všetky nepriľnavé časti odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu, povrch vyspraviť a zjednotiť (ECOLOR GROB, vysprávkové omietkoviny a pod.),

c) **drevotriekové, drevovláknité a sadrokartónové dosky** - nové podklady obrúsiť, zbaviť prachu a voľných častí.

Všetky nasiakavé podklady napustiť penetrátorom PENECO.

### Aplikácia

ECOLOR sa nanáša vo dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi závisí na klimatických podmienkach, pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je náter preschnutý do 24 hodín.

**Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-30 °C. Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným svitom a do zaschnutia pred dažďom!**

### Spôsob nanášania

Valčekom, štetkou, nástrekom.

### Spotreba

0,25 až 0,4 kg/m<sup>2</sup> podľa typu podkladu.

**Riedenie**

Farba má viskozitu nastavenú na prácu valčekom - v prípade potreby možno riediť max. 10 % penetrátora PENECO alebo vodou popr. ich zmesou.

**Údržba**

Všetky pomôcky po práci omyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu.

**Skladovanie a preprava**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 ° C do +25 ° C. Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C. **VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.**

**Záručná doba**

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**Upozornenie**

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. **Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a Karta bezpečnostných údajov (k stiahnutiu na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).** U pripravovaných farebných omietkovín vykoná spotrebiteľ kontrolu odtieňa nanosením na ploche cca 1 m<sup>2</sup>.

**Balenie**

biela: 7,5 a 14 kg,  
báza A: 1,2; 3,5; 7 a 14 kg,  
báza B a C: 1,2; 3,4; 6,8 a 13,6 kg.

Dátum revízie: 24. 8. 2018

**CE ISO 9001**

**Distribútor v SR:**

Stachema Bratislava a.s.  
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka  
Tel.: +421-2-45985500  
[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)  
[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)