

ECOLOR® UNI

Akrylátová farba univerzálna



Použitie

Univerzálnu akrylátovú farbu ECOLOR UNI je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, aglomerované drevené, papierové, sadrokartónové povrchy alebo umakart. Náter je umývateľný, a preto je vhodný pre interiéry náročné na hygienu - kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia apod. Môže prísť do náhodného kontaktu s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Odtieň

Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni (je možné tónovať maliarskymi pastami).

Parametre farby

hustota	1500 kg/m ³ ,
obsah neprchavých zložiek	min. 60 %
vzhľad	biela viskózna kvapalina

Parametre náteru

bielosť (L*)	94
prídržnosť	3,04 MPa
vzhľad	matný
hrúbka ekvivalentnej difúznej vzduchovej vrstvy s _d	0,03 m

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. **Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a umyť vodou!** Nasiakavé povrchy a sadrokartón pred náterom penetrovať penetráciou PENECO, betóny pomocou PENECO NANO. Umakarty a lesklé plochy pred náterom zbrúsiť do matného vzhľadu.

Aplikácia

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1 hodine. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je od +5 °C do +30 °C.

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, nástrekom.

Spotreba farby

0,25-0,4 kg/m² pri dvoch náteroch.

Riedenie

Farba má viskozitu nastavenú na prácu s valčekom. V prípade potreby možno riediť max. 10 % penetrátora PENECO alebo vody popr. ich zmesou.

Údržba

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce omyť vodou.

ECOLOR® UNI

Akrylátová farba univerzálna



Hygiena a bezpečnosť práce: Pri aplikácii nástrekom zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti nožnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, omytie kože).

Prvá pomoc:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Pri kontakte s pokožkou: Zoblieť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí: Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť tieto z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich príznakov vyhľadajte lekársku pomoc. Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmiva, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

Upozornenie

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. U pripravovaných tónovaných náterov vykoná spotrebiteľ kontrolu odtieňa náterom na ploche cca 1 m².

Balenie

4; 7,5; 15 a 40 kg.

Dátum revízie: 4. 5. 2015