

FIXASIL® O

Základný penetračný náter pod silikátové omietkoviny



Použitie

Základný penetračný náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikátovými omietkovinami napr. COLORSIL R, COLORSIL O. Je možné ho použiť i samostatne pre spevnenie povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. **Nehodí sa predovšetkým na umelé hmoty, nevyzreté omietky, omietky s obsahom solí a syntetických polymérov a na biologicky napadnuté povrchy.**

Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky zákona č. 22/1997 Sb. ČR v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle ČSN 65 0201.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív v silikátovom spojive s prídavkom hydrofobizanta, modifikujúceho spojiva a aditív.

Parametre

hustota	cca 1510 kg/m ³
obsah sušiny	cca 55 %
pH	11,5

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté (u nových omietok cca 4 týždne po ich dokončení). Kontrolu vyzretia je možné vykonať pH papierikom alebo roztokom fenolftaleínu. Staré nátery silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb musia byť bezo zbytku odstránené. Staré nesúdržné nátery je rovnako nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

Aplikácia

Nanáša sa v jednej vrstve. Doba schnutia (zrenia) cca 24h podľa poveternostných podmienok. Minimálna aplikačná teplota je 5 °C, maximálna +30°C. Natieranú plochu chrániť pred priamym slnečným žiarením a do zaschnutia pred dažďom. **Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

Upozornenie: Všetky nenatierané plochy dôkladne zakryť- zanecháva neodstrániteľné stopy na všetkých silikátových povrchoch (sklo a glazúry obkladov a dlaždíc)!

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, striekaním.

Spotreba

0,18-0,25 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

Riedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii - **neriediť!**

Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Skladovanie a preprava

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do + 35 °C. **VÝROBOK NESMIE ZMRZnúť.**

FIXASIL® O

Základný penetračný náter pod silikátové omietkoviny



Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. **Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov na www.stachema.sk**

Balenie

5 kg, 10 kg.

Dátum revízie: 7.6.2019

Distribútor v SR:

STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180,
900 41 Rovinka, SR
Tel.: 00421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk