

INICIÁTOR PRE NENASÝTENÉ POLYESTEROVÉ ŽIVICE



Zmes organických peroxidov s prídavkom flegmatizačných látok.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

<i>Vzhľad:</i>	čirá, bezfarebná kvapalina
<i>pH prípravku:</i>	slabo kyslé
<i>Rozmedzie bodu varu:</i>	rozkladá sa nad 60 °C
<i>Bod vzplanutia:</i>	rozkladá sa nad 60 °C
<i>Hustota (pri 23 °C):</i>	1,18 g/cm ³
<i>Viskozita (20 °C):</i>	24 mPa.

OBLASŤ POUŽITIA:

Iniciátor pre nenasýtené polyesterové živice.

TUŽENIE:

hmotnostne: 100 dielov Polyesteru 109: 0,25 dielov urýchľovača: 1 diel iniciátora
objemovo: 100 dielov Polyesteru 109: 0,33 dielov urýchľovača: 1,03 dielov iniciátora

SPRACOVANIE:

Pomer miešania iniciátora, doba spracovateľnosti a doba vytvrdenia je závislá od typu použitej polyesterovej živice. Jednotlivé zložky sa miešajú v nasledujúcom poradí:

- najprv sa do živice vmieša urýchľovač (pre Polyester 109)
- tesne pred spracovaním sa vmieša iniciátor

POZOR! Iniciátor a urýchľovač sa nesmie miešať dohromady, pretože môže dôjsť k expozívnemu rozkladu!

Doba spracovateľnosti: 8 - 20 minút pri 20 °C (podľa typu živice)

Doba vytvrdenia: 20 - 40 minút pri teplote 20 °C (podľa typu živice)

BALENIE A SKLADOVANIE

Sklenené alebo polyetylénové obaly 10 g, 15 g, 30 g, 200 g, 300 g. Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom. Záručná doba 6 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch v suchu za teploty 5 -25 °C. Ak iniciátor zapácha po octe, je už nepoužiteľný.

BEZPEČNOSŤ:

Podrobné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania a ochrany zdravia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

UPOZORNENIE:

Informácie uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktické skúsenosti. Avšak, vzhľadom k tomu, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Neručíme za chyby vzniknuté zlou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po ich skladovateľnosti pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Vyhlásenie o vlastnostiach/zhode, Karta bezpečnostných údajov a pod. kontaktujte výrobcu popr. dodávateľa tohto produktu. Výrobcom je STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02, Kolín-Zibohlav, IČ: 46353747

Dátum revízie: 20.6.2016