

Základný penetračný náter pod silikónové omietkoviny

Použitie

Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými omietkovinami napr. SILCOLOR RS, SILCOLOR OS, SILCOLOR R alebo SILCOLOR O. Je možné ho použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Schválenie

Výrobok je v súlade s platnými právnymi predpismi. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom siloxánov a aditív.

Parametre

hustota	1400 kg/m ³
obsah neprchavých látok	cca 55 %

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

Aplikácia

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný po 4-6 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je +5 °C, maximálna +30 °C.

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie.

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, nátrekom.

Spotreba

0,15-0,25 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

Riedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii - **neriediť!**

Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Hygiena a bezpečnosť práce

Pri aplikácii nástrekom zaistiť miestne aj celkové vetranie, nevdychovať aerosóly.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice).

Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami.

Prípravok je nutné zabezpečiť proti možnej manipulácii nepoučenými osobami.

V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky).

Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Základný penetračný náter pod silikónové omietkoviny

Prvá pomoc

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu.

Pri nadýchaní: Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zabezpečiť pokoj, teplo, vyhľadať lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou: Odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára.

Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý nasadené kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

Pri požití: Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l studenej vody. Privolať lekára. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaistiť, aby nedošlo k uduseniu zvratkami.

Skladovanie

Skladujte v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

Upozornenie

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Balenie

5, 10 a 25 kg.

Dátum revízie: 5. 1. 2015