

# PLASTYP®

## Tekutá plastická tapeta rustikálna



### Použitie

Farbu PLASTYP s dekoračným efektom s veľkosťou zrna až 1,4 mm je možné použiť v interiéroch na vyzreté povrchy - omietky, aglomerované drevené, papierové, umakartové a sadrokartónové povrchy. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený. Náter je umývateľný.

### Zloženie

Zmes pigmentov, plnív a kameniva vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prísadou aditív. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle STN 65 0201.

### Odtieň

Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni, možno farbiť maliarskymi pastami alebo na želanie zákazníka dodávať v odtieňoch podľa firemného vzorkovníka.

### Parametre farby

hustota	1800 kg / m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	cca 80%
vzhľad	biela viskózna kvapalina s kamienkom

### Parametre náteru

belosť (L *)	92
prídržnosť	min. 1 MPa
oteruvzdornosť	60 minút

### Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a povrch umyť! Nasiakavé povrchy a sadrokartón pred náterom penetrovať penetráciou PENEKO, betóny pomocou PENEKO NANO, umakarty a lesklé plochy pred náterom zbrúsiť do matného vzhľadu.

### Aplikácia

PLASTYP sa najčastejšie nanáša valčekom po zaschnutí penetračného náteru (cca po 8 až 24 hod.) v jednej alebo v dvoch vrstvách, druhý náter sa prevádza po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi je závislý od klimatických podmienok, doba schnutia je 12-24 hodín. Pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% je náter preschnutý do 24 hodín. Pri aplikácii striekaním sa používa tryska s priemerom cca 3-4 mm (farba obsahuje zrno s veľkosťou až 1,4 mm). Je nutné aplikovať rovnomerne po celej ploche. Pri aplikácii nerezovými alebo umelohmotnými stierkami sa farba nanáša v jednej rovnomernej vrstve. Okamžite po nanosení sa ľahkým tlakom štruktúrnym moltoprénovým valčekom alebo fasádnym valčekom vyťahá ľubovoľná štruktúra (čím väčšia vrstva tým hrubšia štruktúra). Aplikčné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 °C.

Pri aplikácii valčekom alebo hladidlom je nutné nanášať po uzavretých celkoch a vyvarovať sa nadväzovaniu novej vrstvy na už zaschnutú vrstvu v ploche (tieto naviazania sú viditeľné)! Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným svitom a do zaschnutia pred dažďom!

### Spôsob nanášania

Valčekom, striekaním, stierkou.

### Spotreba

0,8-1,5 kg / m<sup>2</sup> podľa vytváraného povrchu.

# PLASTYP®

## Tekutá plastická tapeta rustikálna

**Riedenie**

Farba je dodávaná v aplikačnej konzistencii, neriediť.

**Údržba**

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

**Karta bezpečnostných údajov**

Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

**Skladovanie**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZŇŮŤ!

**Upozornenie**

Tento výrobok nie je považovaný za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02.  
Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Maximálny plastický efekt, ktorý je možné na jeden náter vytvoriť, je cca 1,5 mm, pri väčšej hrúbke vrstvy hrozí nebezpečenstvo tvorby trhlín. Pri pripravovaných farebných náteroch spotrebiteľ uskutoční kontrolu odtieňa náterom na ploche cca 1 m<sup>2</sup>.  
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

**Balenie**

7,5 a 15 kg.

Dátum revízie: 01.08.2018

# CE ISO 9001

**Distribútor v SR:**

STACHEMA Bratislava a.s.  
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka  
Tel.: 00421-2-45985500  
[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)  
[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)