

S6005
ŘEDIDLO DO SYNTETICKÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT
RIEDIDLO DO SYNTETICKÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT
**VÝHODY**

- Čistenie pracovného náradia
- Riedenie syntetických náterových hmôt

POUŽITIE

Riedidlom S6005 je možné riediť epoxidové náterové hmoty, tam kde je to odporúčané (napr. **PN100**). Pri riedení sa použije iba odporúčané množstvo riedidla, aby sa náterová hmota neznehodnotila nadmerným riedením. **S6005** sa používa aj na čistenie nezaschnutých náterových hmôt, náradia a nástrojov.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte na riedenie iných druhov náterových hmôt.

PARAMETRE
RIEDIDLA

Hustota	0,86 kg/l
Obsah organického uhlíka TOC	906 g/kg

SKLADOVANIE
A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE
VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 10 l

Dátum revízie:

18.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohlavý
 280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001