

# SEPAREN® PLUS

odformovací prostriedok



## POPIS VÝROBKU

**SEPAREN® PLUS** je vysoko účinný odformovací prostriedok na báze minerálnych olejov, esterov rastlinných olejov a funkčných aditív, zabezpečujúci ľahké a čisté oddelenie formovaného betónu od debnenia a foriem. **SEPAREN® PLUS** je žltá olejovitá kvapalina s vodou nemiešateľná, bez prítomnosti vody a mechanických nečistôt.

Vyznačuje sa primeranou viskozitou, vysokou vzĺnavosťou a roztekavosťou, vďaka čomu sa ľahko rozotiera a pokrýva aj členité a málo prístupné plochy. Obsahuje inhibítory korózie zamedzujúce korodovaniu foriem, je bez zápachu a pred betonážou sa nemusí odvetrávať.



## POUŽITIE

Odformovací prostriedok **SEPAREN® PLUS** sa používa na vymazávanie foriem pri výrobe prefabrikátov, panelov a pod., je vhodný na nasiakavé aj nenasiekavé formy, za studena aj pre ohrievané formy (do 60 °C). Aplikuje sa natieraním (štetcom, valčekom, handrou) alebo striekaním (tlakom cca 0,5 MPa) na kovové, hliníkové, umelohmotné, gumené alebo drevené formy pred naliatím betónu do foriem. Ošetrované plochy foriem musia byť suché a čisté, bez zvyškov hrdze a betónu.

Krátko po nanosení vytvára prostriedok kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych a vertikálnych stenách.

Prostriedok súčasne konzervuje formu a odstraňuje prípadne splodiny z predchádzajúceho používania. Náter formy neutrpí dažďom, má relatívne dlhodobé pôsobenie a možno ho používať aj za nízkych teplôt. Správnou aplikáciou prípravok predlžuje životnosť debnení a zabraňuje ich krúteniu a vysychaniu.

## VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhľad:	číra žltá - hnedá olejovitá kvapalina
Hustota:	cca 840 - 890 kg/m <sup>3</sup>
Bod tuhnutia:	- 15°C
Bod vzplanutia (PM):	75°C
Kinematická viskozita pri 40°C:	10,05 – 11,95 mm <sup>2</sup> /s

## SPOTREBA

1 kg **SEPAREN® PLUS** postačí pri správnom nanášaní na 30 m<sup>2</sup> až 90 m<sup>2</sup> v závislosti od materiálu a spôsobu nanášania. Teplota použitia: 0° C až 60 °C.

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Produkt sa skladuje a prepravuje v uzavretých plastových obaloch na suchom a dobre vetranom mieste pri teplotách 5°C až +40°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Produkt je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. Dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP a požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín.

## ZÁRUČNÁ DOBA

2 roky pri dodržaní stanovených podmienok skladovania.

## BALENIE A DODÁVANIE

- voľne ložený v cisterne
- v zálohovaných 1000 l PE kontajneroch
- v nevratných 200 l sudoch
- v nevratných malých PE obaloch- 20l, 50l

# SEPAREN® PLUS

odformovací prostriedok



## BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Pri manipulácii a práci s produktom je potrebné používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci.

**Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk), resp. priamo od dodávateľa produktu).**

## UPOZORNENIE

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

**Výrobca resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.**

Dátum revízie: 03.06.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

# ISO 9001