

# SEPAREN® PREMIUM

odformovací prostriedok



## POPIS VÝROBKU

**SEPAREN® PREMIUM** je vysokoúčinný odformovací prostriedok na báze prírodných a syntetických organických látok. SEPAREN® PREMIUM bol vyvinutý špeciálne na výrobu pohľadového betónu s vysokokvalitným povrchom. Pôsobí fyzikálno-chemicky a je vhodný na všetky nenasiakavé debnenia, hladké debnenia a na debnenia pretepľované do +60 °C.



## POUŽITIE

**SEPAREN® PREMIUM** je žltkastá, číra nízko-viskózna olejovitá kvapalina s vodou nemiešateľná, bez zápachu, bez prítomnosti vody a mechanických nečistôt. Vyznačuje sa nízkou viskozitou, vysokou vzĺnavosťou a roztekavosťou, vďaka čomu sa ľahko rozotiera a pokrýva aj členité a málo prístupné plochy. Krátko po nanosení vytvára kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych a vertikálnych stenách. Súdržnosť povlaku s formou je tak vysoká, že k odstráneniu nánosu nedochádza pri plnení betónom ani pri jeho vibrácii pri zhutňovaní. Prípravok súčasne konzervuje formu a odstraňuje prípadné korozívne spodiny z predchádzajúceho používania. **SEPAREN® PREMIUM** má nízku viskozitu, ktorá umožňuje dosiahnuť tenkú vrstvu a tým aj nízku spotrebu. Zmena viskozity s teplotou je minimálna, prostriedok je možné používať aj pri nízkych teplotách. Nanáša sa ručne s použitím nasiakavých materiálov ako je textil, penové plasty, maliarske valčeky a pod. alebo je možné ho nanášať striekaním. Je potrebné sledovať, aby sa nanášalo čo najmenšie množstvo prostriedku postačujúce na pokrytie povrchu. Nadbytočné množstvo je nutné pred plnením formy vytrieť. Každé nové použitie je treba riadne overiť v konkrétnych výrobných podmienkach.

## VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhľad:	žltkastá, číra nízko-viskózna olejovitá kvapalina
Hustota:	cca 790 - 840 kg/m <sup>3</sup>
Bod tuhnutia:	- 10°C
Viskozita pri 40°C:	3,3 – 4,0 mm <sup>2</sup> /s

## SPOTREBA

Spotreba SEPAREN®u PREMIUM je pri nenasiakavom debnení asi 1 liter na 50 m<sup>2</sup>. Spotreba prostriedku je ale ovplyvnená pórovitosťou podkladu a spôsobom nanášania.

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Produkt skladovať a prepravovať v uzavretých plastových obaloch na suchom a dobre vetranom mieste pri teplotách 5°C až +40°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Produkt je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. Dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP a požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín.

## ZÁRUČNÁ DOBA

12 mesiacov pri dodržaní stanovených podmienok skladovania.

## BALENIE A DODÁVANIE

- voľne ložený v cisterne
- v zálohovaných 1000 l PE kontajneroch
- v nevratných 200 l sudoch
- v nevratných malých PE obaloch- 20l, 50l

# SEPAREN® PREMIUM

odformovací prostriedok



## BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Odformovací olej SEPAREN® PREMIUM nie je miešateľný s vodou, obsahuje ropné oleje a uhľovodíky. Pri manipulácii a práci s produktom je potrebné používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci. Podľa STN 65 0201 je horľavou kvapalinou III. triedy nebezpečnosti.

**Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk), resp. priamo od dodávateľa produktu).**

## UPOZORNENIE

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

**Výrobca resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.**

Dátum revízie: 23.08.2023 (Vydáním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

# ISO 9001