

**SP300****AKRYLÁTOVÁ PENETRACE  
AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA****VÝHODY**

- penetruje nasiakavé podklady,
- zjednocuje a znižuje nasiakavosť,
- zvyšuje príľnavosť následných vrstiev.

**POUŽITIE**

SP300 sa používa ako penetračný náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov ako sú staré aj nové omietky, tehlové murivo, betónové povrchy, pórobetón, sadrokartónové, drevoteskové a cementopieskové dosky a pod.

**VLASTNOSTI**

Zvyšuje príľnavosti následných vrstiev náterov, cementových lepidiel, stierok a pod., je možné použiť ako uzatvárací náter a bezprašnú úpravu betónových povrchov, zvyšuje hydrofobitu povrchu.

**SCHVÁLENIE**

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

**PRÍPRAVA  
PODKLADU**

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpusťných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. **Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!**

**APLIKÁCIA**

Nanáša sa podľa riedenia v jednej alebo viacerých vrstvách. Extrémne nasiakavé podklady odporúčame penetrovať 2x. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný alebo pripravený na aplikáciu následných vrstiev po 4–6 hodinách. Aplikácia ďalších hmôt je možná až po dokonalom zaschnutí penetrácie. Aplikčné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 30 °C.

**SPÔSOB  
APLIKÁCIE**

Valčekom, štetcom, striekaním.

**SPOTREBA**

0,05–0,2 l/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu a riedenia.

**RIEDENIE**

1: 2 až 1: 10 vodou, pri silne nasiakavých podkladoch sa náter po zaschnutí opakuje. Pri penetrovaní podkladov pod fasádne akrylátové farby neriediť.

**ÚDRŽBA**

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

**ZLOŽENIE**

Zmes vody a styren-akrylátového kopolyméru a aditív.

**PARAMETRE  
NÁTERU**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Obsah sušiny | cca 9,5 hm. %          |
| Vzhľad       | biela kvapalina        |
| Hustota      | 1010 kg/m <sup>3</sup> |

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)

ISO 9001 ISO 14001

**SP300****AKRYLÁTOVÁ PENETRACE  
AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA****SKLADOVANIE  
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ.

**EXSPIRÁCIA**

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE  
VÝROBCU**

***Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).***

Výrobok vždy vyskúšajte na ploche cca 0,2–0,5 m<sup>2</sup> na kontrolu výsledného vzhľadu ošetrovaného povrchu. Nejedná sa o výrobok v zmysle EN 1504-2 ani výrobok na ochranu dreva.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

**BALENIE**

1 l; 5 l; 10 l

**Dátum revízie:**

17.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohľavy  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



ISO 9001 ISO 14001

[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)