

# SP300/ FORTESIL stavební penetrace S 2802 A

## Stavebná penetrácia S 2802 A

### POUŽITIE

SP300/ FORTESIL akrylátová penetrácia S 2802 A sa používa ako základný náter na vylepšenie vlastností povrchov všetkých nasiakavých stavebných materiálov ako sú staré aj nové omietky, tehlové murivo, cementové povrchy, pórobetón, sadrokartónové, drevotriekové a cementopieskové dosky a pod.

### VLASTNOSTI

- zjednocuje nasiakavosť podkladu
- spevňuje a zvyšuje hydrofóbiu povrchu
- zvyšuje príľnavosť ďalších vrstiev náterov, lepidiel a pod.
- neobsahuje prchavé organické rozpúšťadlá, vhodný do exteriéru aj interiéru
- výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem



### ZLOŽENIE

Zmes vody, styren- akrylového kopolyméru a aditív.

Parametre penetračného náteru	
obsah neprchavých zložiek/ sušiny	cca 9,5 hm. %
vzhľad	biela kvapalina
hustota	1010 kg/m <sup>3</sup>

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

### APLIKÁCIA

Nanáša sa podľa riedenia v jednej alebo vo viacerých vrstvách. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65% je penetračný náter pretierateľný po 4-6 hodinách. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je od +5 do +30 °C.

### SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

### SPOTREBA

0,05-0,2 l/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu a riedenia.

### RIEDENIE

1: 2 až 1: 10 vodou, pri nasiakavých podkladoch sa náter po zaschnutí opakuje. Pri penetrovaní podkladov pod fasádne akrylátové farby neriediť.

### ÚDRŽBA

Všetky pomôcky po skončení práce umyť vodou.

### SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote od +5 °C do +25°C. Prepravovať len pri teplotách od +5°C do +35°C. VÝROBOK NESMÍE ZAMRZNÚŤ.

### ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

# SP300/ FORTESIL stavební penetrace S 2802 A

## Stavebná penetrácia S 2802 A

### BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

*Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).*

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

### BALENIE

1l,5 l a 10 l.

Dátum revízie: 20.05.2024 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)