CE

STABILAN KP 2

stabilizačná prísada
do betónových a maltových zmesí

stachema

POPIS VÝROBKU

STABILAN KP 2 je stabilizátor betónových zmesí a mált (tzv. viskozitu modifikujúca látka VMA). STABILAN KP 2 je prísada na báze syntetických kopolymérov. Svojím účinkom zvyšuje stabilitu a súdržnosť betónových zmesí za súčasného znižovania ich tekutosti (roztekania).

POUŽITIE

STABILAN KP 2 zabraňuje segregácii kameniva, odlučovaniu vody a tvorbe výkvetov. Pozitívne vplýva na reologické vlastnosti čerstvého betónu, štruktúru a konečné pevnosti vyzretého betónu.

Používa sa na:

- výrobu samohutniacich a vysokotekutých betónov
- výrobu betónov, ktoré si zachovávajú nezmenenú konzistenciu počas transportu do 2 hodín
- výrobu cementových a cementobentonitových injekčných a tesniacich zmesí

ODPORÚČANIE

Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia prísady STABILAN KP 2 nevhodná, je možné v odôvodnených prípadoch použiť alternatívny výrobok:

- STABILAN DC 1
- STABILAN KP 1
- STABILAN KP 3

POUŽÍVANIE PRÍSADY V KOMBINÁCII S INÝMI VÝROBKAMI

STABILAN KP 2 je možné používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami:

- plastifikátory Betofluid, Stacheplast, Stachement 2000, 2351,2355, NN, ML, N a F11, Melment L10/40, Melcret 500,
- urýchľovače tvrdnutia Betodur A1, Betodur A2, Kalkodur
- spomaľovače tuhnutia Retardal 520
- prevzdušňovacie prísady Poralan STA a Microporan

VLASTNOSTI

vzhľad	slabožltá, mierne zakalená kvapalina
špecifická hmotnosť	1 020 ± 20 kg.m^{-3}
pH	6 - 8
obsah chloridov	≤ 0,1 % hm.
korozívnosť	nespôsobuje

DÁVKOVANIE

Dávku je potrebné určiť v rámci preukazných skúšok. Bežne používaná dávka je 0,3 – 2 % z cementu. STABILAN KP 2 sa pridáva so zámesovou vodou, alebo po nej, nie na suché zložky.

Výrobca:
STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: +421(2) 459 855 00-2
stachema@stachema.sk

pracovisko Zvolen
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

pracovisko Košice
Južná tr. 78, 040 01 Košice
tel.: +421 905 365 884
kosice@stachema.sk

CE

STABILAN KP 2

stabilizačná prísada
do betónových a maltových zmesí

stachema

SKLADOVANIE A PREPRAVA

V uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 1 rok od dátumu výroby. Pri skladovaní a preprave chrániť pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť v prostredí s teplotou od 10 do 30°C a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý.

BALENIE A DODÁVANIE

- voľne ložený v cisterne
- vo vratných a zálohovaných 1000 l kontejneroch
- v nevratných 200 l PE sudoch
- v nevratných malých PE obaloch- 20 l, 50 l

ZABEZPEČENIE KVALITY

Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE

Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206+A2:2021.
STACHEMA nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

Dátum revízie: 12.10.2022

ISO 9001

Výrobca:
STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: +421(2) 459 855 00-2
stachema@stachema.sk

pracovisko Zvolen
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

pracovisko Košice
Južná tr. 78, 040 01 Košice
tel.: +421 905 365 884
kosice@stachema.sk