



## STACHEMA

### Opravy staticky ustálených trhlín pomocou epoxidovej hmoty EPROSIN Z 40

## ZALIEVACIA

- ◆ Garáže
- ◆ Dielne
- ◆ Sklady
- ◆ Chodby

## POSTUP OPRAVY (zošívanie) staticky ustálenej trhliny betónových podláh pred aplikáciou nivelačných a náterových systémov GOREPOX, FLOOREPOX A SINEPOX



1

Povrch prebrúsime po celej dĺžke trhliny brúskou s diamantovým kotúčom.



2

Dôkladne odstránime všetok prach z trhliny a jeho okolia.



3

Trhlinu preškrabneme po celej dĺžke skrutkovačom.



4

Vždy kolmo na trhlinu v danom mieste realizujeme prerezanie priečných drážok.



5

Opäť dôkladne odstránime prach a úlomky po prezaní drážok.



6

Podľa návodu na etikeť rozmiešame zálievkovú hmotu EPROSIN Z 40 ZALIEVACIA.



7

Zalejeme trhlinu i kolmé drážky.



8

Do drážok vložíme pevnostnú sponu.



9

Pevnostná spona musí byť vložená po celej dĺžke drážky.



10

Doplníme zálievkovú hmotu EPROSIN Z 40 ZALIEVACIA.



11

Realizujeme presyp kremenným pieskom frakcie 0,3–0,8 mm.



12

Na záver realizujeme uhladenie murárskou lyžicou popr. odstránime prebytok zálievkovej hmoty.

### EPROSIN Z 40 ZALIEVACIA



#### Dvojzložkový epoxidový tmel

**Popis:** K opravám trhlín a menších defektov v minerálnych podkladoch (betóny). Pre odlievanie modelov najmä kovových, silikónových, sádrových a iných foriem s výnimkou drevených.

**Spotreba:** 15 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke vrstvy 1cm

**Balenie (kg):** Set 1,19 kg; 10 kg

### PEVNOSTNÁ SPONA



#### Pevnostná spona pre vloženie do priečnej drážky



**STACHEMA Bratislava a.s.**

**STACHEMA Bratislava a.s.**  
900 41 Rovinka, Rovinka 411  
stachema@stachema.sk  
www.stachema.sk

**STACHEMA Bratislava a.s.**  
pobočka Zvolen  
960 01 Zvolen, Pustý hrad 3401/11  
email: zvolen@stachema.sk

**STACHEMA Bratislava a.s.**  
pobočka Košice  
040 01 Košice, Južná tr. 78  
kosice@stachema.sk