

Lignofix FERMEŽ NAPÚŠŤACIA

Napúšťací prírodný olej na drevené povrchy



Použitie

Slúži pre povrchovú ochranu dreva v interiéri aj exteriéri, používa sa na nábytok, drevené konštrukcie, okenné rámy, podbitie strechy, pergoly apod. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži na nátery hračiek.

Upozornenie

Lak sa nehodí na ošetrovanie napadnutého dreva. Pre prevenciu / likvidáciu drevokazných škodcov použite vhodný impregnačný prípravok s biocídnym účinkom. U natieraných drevených predmetov nesmie počas užívania dochádzať k veľkým objemovým zmenám (napr. spôsobeným nevhodnou drevinou, vysokou vlhkosťou a jej kolísaním).

Zloženie

Roztok ľanovej fermeže v lakovom benzíne.

Vzhľad

Medovo nažltlá kvapalina; vzhľad náteru: saténový mat

Parametre náteru

hustota	0,88 g / cm ³
sušina objemovo	70% obj.
obsah prchavých organických látok (VOC)	250 g / l
hraničná hodnota obsahu VOC (kategória A, podtrieda H)	750 g / l
obsah organického uhlíka (TOC)	216 g / kg

Príprava podkladu

Podklad musí byť po rokoch zbrúsený jemným brúsnyim papierom (hrubosť 120-150), suchý, čistý bez zvyškov prachu. Výrony živíc musia byť odstránené opláchnutím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Staré nánosy lazúrovacích lakov, emailov a pod. musia byť úplne odstránené.

Návod na použitie

Vlhkosť natieraného dreva by nemala byť vyššia ako 20%. Pred použitím dôkladne premiešať. Náter je nutné nanášať rovnomerne v smere vlákien a starostlivo votrieť do dreva. Po 20 min. treba zotrieť prebytok fermeže z povrchu handričkou, špongiou alebo štetcom. Povrch nesmie zostať lesklý. Pri aplikácii oleja a až do úplného vyschnutia je nevyhnutné zabrániť pokropeniu dreva vodou, dažďom a pod., aby sa nevytvorili fľaky po zaschnutí. Náter je dokonale zaschnutý do 36 hodín pri 20 ° C. Pre vrchné nátery použite napr. Fermežové farby, olejové vrchné krycie nátery (napr. Lignofix fermež ľanová, Lignofix TENKOVSTVÁ SYNTETICKÁ LAZÚRA).

Riedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.

Spôsob nanášania

Štetec, valček, máčanie, striekanie.

Výdatnosť

9 - 11 m² / l pri jednej vrstve.

Údržba

Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyte riedidlom LAS 6006 alebo S 6006.

Lignofix FERMEŽ NAPÚŠŤACIA

Napúšťací prírodný olej na drevené povrchy



POZOR! Organické horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, buničitá vata, atď.) Znečistené prípravkom sa môžu samy vznietiť a spôsobiť požiar! Handričky na čistenie a pracovné odevy kontaminované prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej kovovej nádobe a skladovať mimo interiéru. Prípravok je zakázané vylievať do kanalizácie, v prípade náhodného úniku čo najrýchlejšie likvidovať, pri nebezpečenstve znečistenia vôd informovať príslušné orgány.

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc vid' etiketa a bezpečnostný list: www.stachema.sk.

Skladovanie

Skladujte a prepravujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote + 5 ° C do + 25 ° C. Chrániť pred teplom, dažďom a priamym slnečným svetlom. Uchovávať oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu zdrojov ohňa a vznietenia, neponechávať v blízkosti horúcich povrchov.

Požiaro-technická charakteristika

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. U pripravovaných náterov vykoná spotrebiteľ kontrolu náterom na ploche cca 1 m².

Balenie

0,6 a 2,2 litra.

Dátum revízie: 31. 3. 2017

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.
900 41 Rovinka 411
Tel.: +421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk