

EXIN® EKO

Maliarska farba so zvýšenou belosťou a kryvosťou



POUŽITIE

Vodou riediteľná, snímateľná, oteruodolná maliarska farba EXIN EKO je určená na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. Farba sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou, preto je vhodná i na sanačné systémy. Je určená pre tónovanie maliarskymi pastami. Je zdravotne nezávadná, vhodná pre úpravu interiérov náročných na hygienu – školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod. Náter nemôže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa požiadavky zákona č. 22/1997 Zb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode.

ZLOŽENIE

Zmes plnív dispergovaných vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

ODTIEŇ

Vyrába sa v bielom odtieni, ktorý je možno tónovať maliarskymi pastami. Vyrába sa aj ako báza A a B, ktoré sú určené pre tónovanie na tónovacích strojoch.

Parametre farby	
obsah neprchavých zložiek	min. 60%
vzhľad	biela viskózna kvapalina
hustota	1600 kg/m ³ , (báze B: 1350 kg/m ³)

Parametre náterov		
ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd) činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa STN EN ISO 7783 podľa STN EN ISO 7783	< 0,03 m cca 74 (pri hrúbke suchého filmu 0,13 mm)
hustota difúzneho toku (V) priepustnosť pre vodnú paru vzhľad	podľa STN EN ISO 7783 podľa STN EN 1062-1	> 680 g/(m ² .d) V1 (vysoká) veľmi matný
belosť (L*) zrnitosť prídržnosť		95 jemná min 1 MPa
odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11 998	trieda 5 (nie je odolná)

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistiť, nesúdržné, staré nátery odstrániť, na nové omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Sadrokartón a nové omietky je vhodné penetrovať pomocou penetrátoru PENECO alebo PENECO NANO. Na savé podklady je možné aplikovať napúšťací náter farbou zriedenou v pomere 0,3-0,5 l vody na 1 kg farby. Pokiaľ je podklad súdržný, málo nasiakavý a nesprašujúci, použitie penetrácie nie je potrebné. K izolácii nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch možno použiť farbu E-COLOR BLOCK COAT. Pri použití na steny náchylné k rastu plesní možno do farby EXIN EKO pridať FungiSAN bezchlórový. (postup vid' TL výrobku).

Výrobca: STACHEMA CZ
Divízia Povrchové úpravy
tel.: +420 312 500 062-5
slany@stachema.cz

www.stachema.cz

EXIN® EKO

Maliarska farba so zvýšenou belosťou a kryvosťou



APLIKÁCIA

Farba sa nanáša v jednej až dvoch vrstvách (pri odtieňoch výrazne odlišných podkladov podľa potreby i viac), ďalší náter sa aplikuje po zaschnutí predchádzajúcej vrstve. Pri ++20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1-2 hodinách pretierateľný. Minimálna teplota vzduchu a podkladu pre nanášanie je +5 °C, maximálna +30 °C.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom.

Striekáním možno HVLP, XVLP, Airless: napr. WAGNER tryska FineFinish alebo TradeTip 3, rozmer 419 (0,48 mm), biely filter, tlak 150 bar.

RIEDENIE

Farbu je možné riediť vodou do 10 % (0,1 l vody na 1 kg farby). Pre zvýšenie oteru-odolnosti náteru možno k riedeniu použiť penetrátor PENECO v rovnako pomere (0,1 l PENECO na 1 kg farby). Nadmerné riedenie farby znižuje kryvosť a zhoršuje parametre farby!. Tónované výrobky je vhodné kvôli zachovaniu odtieňu pre záverečnú vrstvu neriediť.

SPOTREBA FARBY

0,12-0,3 kg/m²

ÚDRŽBA

Všetchny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať možno v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. **VÝROBOK NEMÔŽE ZMRZNUŤ!**

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

UPOZORNENIE

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: viď etiketa a bezpečnostný list (na stiahnutie www.stachema.sk)

Pri pripravovaných farebných náteroch realizuje spotrebiteľ kontrolu odtieňu náterom na ploche cca 1 m².

BALENIE

biela: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg.

Báza A: 1; 4; 7; 13 a 25 kg

Báza B: 1; 4; 6; 12 a 23 kg

Dátum revízie: 26. 11. 2019