

UNILEP SPRAY H11

stříkatelné rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro čalounictví/
stříkatelné rozpouštědlové kontaktné lepidlo pro čalounictvo



POUŽITIE

Tradičné striekateľné kontaktné lepidlo na báze roztoku syntetického kaučuku, prírodnej živice a aditív v organických rozpúšťadlách, s veľmi dobrou lepivosťou a dlhou otvorenou dobou, vhodné na ekonomické lepenie lacnejšieho nábytku. Otvorená doba: min. 15 min. Doba zavädnutia: od 10 s. Je vhodné pre jedno- alebo obojstranné kontaktné lepenie materiálov pre čalúnenie (PUR peny- k PUR pene, textilu, drevu a pod.). Lepidlom Unilep Spray H11 je možné fixovať PE alebo PP fólie. Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný. Lepidlo nie je určené pre extrémne namáhané spoje (športové čalúnenie), vysoké tepelné namáhanie, ani ak sa vyžaduje odolnosť proti dlhodobému starnutiu (autočalúnenie). Nie je tiež vhodné na lepenie PVC koženky. Lepidlo má červenú farbu.



TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Sušina (ISO 1625)	48-55 %
Viskozita (Brookfield vr. 3/30 ot. ISO R2555)	600 – 750 mPas
Čas zavädnutia pre kontaktné lepenie	od 10 s
Otvorená doba	min. 15 minút
Množstvo nanášaného lepidla (obojstranný nános)	150-300 ml/m ²

NÁVOD NA POUŽITIE

Na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy naniesť striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla v nánose odporúčanom vyššie (nižšie nánosy nezaručia dlhodobú pevnosť spoja). Nechať asi 10 sekúnd zavädnúť (podľa nasiakavosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a potom lepené plochy spojiť. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Lepidlo Unilep Spray H11 sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť Riedidlo Unilep (výrobca STACHEMA).

Odporúčané nanášanie: vzduchová nízkotlaková striekacia pištoľ s tryskou 1,5 – 2,8 mm, tlak vzduchu 4-5 atm (0,4-0,5 MPa).

BALENIE

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách po 1 l, 10 l, 25 l a v sudoch po 200 l.

SKLADOVANIE

Skladujte a prepravujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +28°C. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

ZÁRUČNÁ DOBA

24 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

UNILEP SPRAY H11

stříkatelné rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro čalounictví/
stříkatelné rozpouštědlové kontaktné lepidlo pre čalúnicтво



UPOZORNENIE

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 20.07.2023 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

CE ISO 9001 ISO 14001