

VIBROFINIŠ® S FORTE

prísada pre vibrolisovaný betón



POPIS VÝROBKU

VIBROFINIŠ® S FORTE je prísada do zavlhých betónových zmesí, najmä do povrchových nášľapných a pohľadových vrstiev. Hydrofobizačné a plastifikačné zložky prísady **VIBROFINIŠ® S FORTE** zaisťujú svojimi účinkami výrazné zníženie nasiakavosti účinnou a trvalou hydrofobizáciou kapilárneho systému. Výsledkom je nízka nasiakavosť, obmedzenie tvorby vápenných výkvetov, vyššia mrazuvzdornosť a odolnosť voči chemickým rozmrazovacím prostriedkom.



POUŽITIE

VIBROFINIŠ® S FORTE zabezpečuje:

- výrazné zníženie nasiakavosti a tým zníženie špinenia povrchu
- zvýšenie mrazuvzdornosti a odolnosti voči posypovým soliam
- zlepšenie povrchu výrobkov
- redukciu kapilárnej vzĺnavosti a tým obmedzenie tvorby výkvetov
- zvýšenie adhézie vrstiev betónu u dvojvrstvovej dlažby

Pre efektívne využitie sa **VIBROFINIŠ® S FORTE** dávkuje do zavlhého materiálu betónovej zmesi po prídavku zámesovej vody, poprípadne rozmiešaný v zámesovej vode. **Nikdy nesmie byť pridávaný do vysušeného kameniva alebo len do suchého cementu.**

POUŽÍVANIE PRÍSADY V KOMBINÁCIÍ S INÝMI VÝROBKAMI

VIBROFINIŠ® S FORTE je možné používať v kombinácií s ostatnými výrobkami spoločnosti STACHEMA, napr. s plastifikátormi a superplastifikátormi, prevzdušňovacími prísadami, spomaľovacími prísadami, stabilizátormi betónových zmesí, urýchľovačmi tvrdnutia, oddebňovacími prostriedkami, ochranným náterom na betón apod. Pre konkrétnu aplikáciu sa prosím obráťte na našich technických špecialistov.

VLASTNOSTI

Vzhľad	biela kvapalina
Hustota	1000 ± 20 kg m ⁻³

DÁVKOVANIE

Odporúčaná dávka je od 0,5 – 1,0 % z hmotnosti cementu. Dávku je vhodné určiť v rámci preukazných skúšok podľa druhu cementu. Pred použitím je odberateľ povinný vykonať skúšky podľa platných technických noriem. Optimálne dávkovanie konzultujte s našimi odborníkmi.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

V uzavretých plastových obaloch je skladovateľnosť 1 rok. Skladovať v teplotnom rozmedzí +5 až +30°C. Chrániť pred silným zahriatím a pred mrazom. Výrobok je nehorľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP. Výrobok je vhodné pravidelne homogenizovať.

BALENIE A DODÁVANIE

- v návratných a zálohovaných 1000 litrových PE kontajneroch
- v nevratných 200 litrových PE sudoch
- v nevratných malých PE obaloch- 20l, 50l

www.stachema.sk

➤ **stavebná chémia- dávame betónu charakter**

pracovisko Zvolen
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

Výrobca:
STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: +421(2) 459 855 00-2
stachema@stachema.sk

pracovisko Košice
Južná tr. 78, 040 01 Košice
tel.: +421 905 365 884
kosice@stachema.sk

VIBROFINIŠ® S FORTE

prísada pre vibrolisovaný betón



ZABEZPEČENIE KVALITY

Vnútrotná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE

Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206+A1:2017.

STACHEMA nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

Dátum revízie: 09.08.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

CE ISO 9001

www.stachema.sk

➤ **stavebná chémia- dávame betónu charakter**

pracovisko Zvolen
Pustý hrad 3401/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

Výrobca:
STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: +421(2) 459 855 00-2
stachema@stachema.sk

pracovisko Košice
Južná tr. 78, 040 01 Košice
tel.: +421 905 365 884
kosice@stachema.sk